

Tätsystem

Göteborgs Kakelhus (GKH) Fuktspärr

Beskrivning

Plastdispersion för fuktskydd av våtrum inomhus. Uppfyller kraven enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum. Testat och godkänt av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Användningsområden

GKH Fuktspärr används tillsammans med **GKH Våtrumsmembran** i **GKH:s Tätsystem**.

GKH Fuktspärr används på torra underlag av t.ex. spackel, betong, lättbetong, puts (A- & B-klass) och skivmaterial.

OBS! Underlagen ska uppfylla gällande krav från BBV.

Blandningsförhållande

GKH Fuktspärr är färdigblandad, men bör röras (inte vispas) upp innan användning.

OBS! **GKH Fuktspärr** får INTE spädas ut.

Utförande/arbetsbeskrivning

Applicera **GKH Fuktspärr** flödigt med roller eller pensel. För att nå branschens krav på ångtätethet ska **GKH Fuktspärr** appliceras två ggr med en minimum åtgång på 270 gram /m². Första lagret ska vara torrt innan lager nummer två appliceras, torktid ca 15 – 20 min. Låga temperaturer och icesugande underlag förlänger torktider. **GKH Fuktspärr** ska inte användas i temperaturer under 5°C.

GKH Fuktspärr har ett ångnomgångsvärde på 3 400 000 s/m

TEKNISK DATA

Vikt:	12 kg
Innehåll:	Plastdispersion
Blandningsförhållande:	Färdigblandad
Densitet:	1260 kg/m ³
Åtgång:	Se monteringsanvisning
Appliceringstemp:	över +10° C

För ytterligare information se monteringsanvisning.